

ADESIVO VINILICO

Per lastre a basso spessore

ICAT134



Descrizione:

Adesivo sintetici in dispersione acquosa a base di acetato di polivinile plastificato, caratterizzati da elevato potere adesivo.

Caratteristiche tecniche :

- viscosità Brookfield (1) mPa.s	6.000 +/- 10%
- p H (2)	5 +/- 1
- tempo aperto (3) sec.	50
- tempo di presa (4) sec.	25
- aspetto della pellicola secca	trasparente

Campi di impiego:

ICAT 134 si differenzia per un più corto tempo aperto e per una maggiore rapidità, particolarmente indicato su impianti ad elevata rapidità di presa.

Imballo:

Secchi di plastica da 25 Kg.

Stoccaggio:

fino a sei mesi - negli imballi originali ben chiusi ed in ambienti con temperatura non inferiore a 15°C.

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - metodo ICAT MI 24 | (3) - metodo ICAT MI 21 |
| - metodo ICAT MI 23 | (4) - metodo ICAT MI 22 |

Vista la variabilità dei supporti da incollare e delle condizioni di lavoro aziendale, le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative e debbono essere confermate da applicazioni pratiche da parte degli utilizzatori verso i quali non possiamo dare alcuna garanzia sul risultato ottenuto. MBM GROUP srl garantisce soltanto la costanza di qualità dei propri adesivi.

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.



IDROTIRRENA COMMERCIALE SRL – P.I.01918390467 C.F. 01918390467
Sede legale e amministrativa: Via di Vorno, 4 – Capannori (LU)
Sede operativa: Via Antonio Rossi, 19 – Capannori (LU)
Tel: 0583/25028 Mail: info@zenithsolare.it